

## DESERT GOLD



### Granit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,6 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

125 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

14 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun, Schwarz, Rotbraun Mittelkörnig

**Fundort:**

Meli + Devra / Jodhpur / Rajasthan  
Indien

**Handelsnamen:**

DESERT GOLD, MARRY GOLD

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

6.14

**INSK Nummer alt:**

2.6.18

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,7 Gew.-%