

MASSANGIS ROCHE JAUNE



Kalkstein

Oolit

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Eine durchgängige Politur ist nicht erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,3-2,4 t/m³

Druckfestigkeit:

65-85 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8-11 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb,

Fundort:

Massangis (Yonne)
Frankreich

Handelsnamen:

MASSANGIS ROCHE JAUNE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

68.21

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

10-15 Vol.-%

EModul:

46-50 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de