

BIANCO COVELANO ARGENTO



Marmor

Alter: Karbon

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

91 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12,5 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit: >95%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, HellgrauMittelkörnig

Fundort:

Covelano (Göflan) / Vinschgau / Südtirol
Italien

Handelsnamen:

BIANCO COVELANO ARGENTO, GÖFLAN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,40 Vol.-%