

## SALMON MICHELANGELO



### Silikatmarmor

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,775 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

114,5 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

10,32 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa, Graugrün Sehr feinkörnig

**Fundort:**

/ Parana

Brasilien

**Handelsnamen:**

SALMON MICHELANGELO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,10 Gew.-%

**Porosität:**

0,27 Vol.-%

**Thermische Dehnung:**

0,58 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de