

BIDASAR GREEN



Serpentinit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,55 t/m³

Druckfestigkeit:

138 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Grün, Schwarz

Fundort:

Bidasar / Rajasthan

Indien

Handelsnamen:

BIDASAR GREEN, FOREST GREEN, RAINFOREST GREEN, RAJASTAN GREEN, FAN GREEN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

59.24

INSK Nummer alt:

10.5.39

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

2,38 Gew.-%