

## BRANCO PARANA CALACATTA ORO



### Marmor

Dolomitmarmor mit Quarz

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,79 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

213,6 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

31,0 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Tunas / Paraná

Brasilien

**Handelsnamen:**

BRANCO PARANA CALACATTA ORO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,16 Gew.-%

**Porosität:**

0,45 Vol.-%

**Thermische Dehnung:**

7,8 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de