

## SCHWEINSTAL DUNKELROT



### Sandstein

Buntsandstein

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,10 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

66,47 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

8,9 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rotbraun, Mittelkörnig

**Fundort:**

Krickenbach / Kaiserslautern  
Deutschland

**Handelsnamen:**

SCHWEINSTAL DUNKELROT

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

91.2

**INSK Nummer alt:**

6.2.31

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

6,1 Gew.-%

**Porosität:**

20,1 Vol.-%