

JUPARANA FLORENCE



Pegmatit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,56 t/m³

Druckfestigkeit:

150,9 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

146,9 MPa

Biegefestigkeit:

12,4 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, Grob- bis riesenkörnig

Fundort:

Brasilien

Handelsnamen:

JUPARANA FLORENCE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,17 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,69 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de