

## BIANCO AVORIO



### Kalkstein

mit Onkoiden

**Alter:** Tertiär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

1,923 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

27,4 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

23,1 MPa

**Biegefestigkeit:**

4,5 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, weiß/hell

**Fundort:**

Gazzo (Colli Berici) / s' Vicenza  
Italien

**Handelsnamen:**

BIANCO AVORIO, PIETRA DI VICENZA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

69.27

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

10,7 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,42 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de