

GIALLO DORATO



Kalkstein

mit Nummuliten

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,210 t/m³

Druckfestigkeit:

41,6 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

36,3 MPa

Biegefestigkeit:

7,0 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Acque (Colli Berici) / s' Vicenza
Italien

Handelsnamen:

GIALLO DORATO, PIETRA DI VICENZA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

7,49 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,39 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de