

CLASHACH



Sandstein

Alter: Perm

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,084 t/m³

Druckfestigkeit:

132,3 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

7,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Schwarz

Fundort:

Clashach / Hopeman / nw' Aberdeen / Schottland
unbekannt

Handelsnamen:

CLASHACH

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

6,9 Gew.-%

Porosität:

21,4 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de