

QUINTANAR BEIGE



Sandstein

Alter: Unterkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,22 t/m³

Druckfestigkeit:

48,1 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

3,43 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Mittelkörnig

Fundort:

Quintanar de la Sierra / sö´ Burgos
Spanien

Handelsnamen:

QUINTANAR BEIGE, ARENISCA QUINTANAR BEIGE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

93.20

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

5,08 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de