

DORADA URBION



Sandstein

Arkose

Alter: Unterkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,26 t/m³

Druckfestigkeit:

46 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,3 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, HellgrauMittelkörnig

Fundort:

Vilviestre del Pinar / sö´ Burgos
Spanien

Handelsnamen:

DORADA URBION

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

4,7 Gew.-%

Porosität:

14,5 Vol.-%