

DORADA DE LOS PINARES



Sandstein

Subarkose

Alter: Unterkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,21 t/m³

Druckfestigkeit:

58 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, RosaMittelkörnig

Fundort:

Vilviestre del Pinar / sö´ Burgos
Spanien

Handelsnamen:

DORADA DE LOS PINARES

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

91.19

INSK Nummer alt:

6.2.84

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

5,3 Gew.-%

Porosität:

12,3 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de