

DUERO



Sandstein

Alter: Unterkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,15 t/m³

Druckfestigkeit:

47,1 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,06 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, BraunMittelkörnig

Fundort:

Soria / sö´ Burgos

Spanien

Handelsnamen:

DUERO, ARENISCA DUERO, ARENISCA BERRUN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

92.18

INSK Nummer alt:

6.2.85

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

5,60 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de