

CAITHNESS FLAGSTONE



Sandstein

Siltstein

Alter: Mitteldevon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich, aber unüblich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70 t/m³

Druckfestigkeit:

128-150 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

0,76 MPa

Biegefestigkeit:

37,2 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz,

Fundort:

Achanarras Quarry / NO-Spitze Schottlands
Großbritannien

Handelsnamen:

CAITHNESS FLAGSTONE, FLAGSTONE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,3 Vol.-%