

## MOLICREME



### Kalkstein

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,305 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

49,3 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

45,7 MPa

**Biegefestigkeit:**

12,3 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

um Porto de Mos  
Portugal

**Handelsnamen:**

MOLICREME

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

5,47 Gew.-%

**Porosität:**

12,81 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de