

## FATIMA CREME B



### Kalkstein

oolitisch

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,450 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

136,6 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

20,3 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Fatima / Porto de Mos  
Portugal

**Handelsnamen:**

FATIMA CREME B, CREME FATIMA B

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

69.28

**INSK Nummer alt:**

8.4.70

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Porosität:**

8,0 Vol.-%