

## ROSAL COD. FAVOR



### Kalkstein

oolitisch

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,310 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

49,0 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

9,4 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Codacal / Porto de Mos  
Portugal

**Handelsnamen:**

ROSAL COD. FAVOR, ROSAL FINE GRAIN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

69.25

**INSK Nummer alt:**

8.4.69

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

5,5 Gew.-%

**Porosität:**

12,6 Vol.-%

**Thermische Dehnung:**

0,33 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de