

ROSAL COD. CONTRA



Kalkstein

oolitisch

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,310 t/m³

Druckfestigkeit:

49,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

9,4 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Codacal / Porto de Mos
Portugal

Handelsnamen:

ROSAL COD. CONTRA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

69.25

INSK Nummer alt:

8.4.69

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

5,5 Gew.-%

Porosität:

12,6 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,33 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de