

## EMELJANOV



### Granit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,63 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

214 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

14,9 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rot, Mittel- bis grobkörnig

**Fundort:**

Emeljanov/ Zitomir/ Ukraine  
Ukraine

**Handelsnamen:**

EMELJANOV, COLOMBO, JEMELJANOW, MUSCAT RED

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

2.10

**INSK Nummer alt:**

2.1.14

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.