

## BITLIS-AHLAT DARK

&nbsp;

### Vulkantuff

Ignimbrit

**Alter:** Känozoikum

**Gesteinsgruppe:** Ergussgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

1,518 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

26,7 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

3,8 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun,

**Fundort:**

Bitlis / Ahlat / Van-See

Türkei

**Handelsnamen:**

BITLIS-AHLAT DARK, BITLIS-AHLAT DUNKEL

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

39.5

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

18,9 Gew.-%

**Porosität:**

36,9 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de