

GOLDBERG LIMESTONE



Kalkstein

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,5 t/m³

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

16,7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Beige

Fundort:

Diefurt / Altmühltal
Deutschland

Handelsnamen:

GOLDBERG LIMESTONE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

69.35

INSK Nummer alt:

8.4.73

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

2,56 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de