

VERDE RAMEGGIATO

Serpentinit

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,68 t/m³

Druckfestigkeit:

142,7 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

121,5 MPa

Biegefestigkeit:

14,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarzgrün,

Fundort:

Aosta-Tal

Italien

Handelsnamen:

VERDE RAMEGGIATO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,44 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,58 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de