

ALMORQUI

Kalkstein

bioklastischer Kalkarenit

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: unbekannt

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politurhaltbarkeit:

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,12 t/m³

Druckfestigkeit:

72 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Cases del Senyor / Novelda / Alicante

Spanien

Handelsnamen:

ALMORQUI, BEIGE CHAMPAGNE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

69.51

INSK Nummer alt:

8.6.28

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Porosität:

20,5 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de