

HINTERTIESSEN

 sp

Granit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politurhaltbarkeit:

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Hintertiessen / Hauzenberg
Deutschland

Handelsnamen:

HINTERTIESSEN, HAUZENBERG

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

13.40

INSK Nummer alt:

3.1.112

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

242,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

219,9 MPa

Biegefestigkeit:

16,5 MPa

Wasseraufnahme:

0,3 Gew.-%

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de