

## OLEBERG



### Syenit

Larvikit

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,75 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

166 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

16,9 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Graugrün, Mittelkörnig

**Fundort:**

Oleberg/Bergan/ Larvik  
Norwegen

**Handelsnamen:**

OLEBERG, BERGAN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

4.1.8

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,26 Gew.-%