

Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

K

Tonalit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Druckfestigkeit:

225 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

205 MPa

Biegefestigkeit:

21,5 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Quarz:21%

Plagioklas:50%

Amphibol (Hornblende):16%

Pyroxen (Augit):1%

Biotit-Glimmer:9%

Titanit:2%

Erzminerale:1%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, HellgrauFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Steinbruch K

Deutschland

Handelsnamen:

K, NAMMERING

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

12.17

INSK Nummer alt:

4.2.37

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.