

TRAHIT

 nbsp;

Andesit

Andesit-Lava

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,260 t/m³

Druckfestigkeit:

113 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,68 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, Beige

Fundort:

Vinik / Novi Pazar

Serbien

Handelsnamen:

TRAHIT, VINIK TRAHIT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,148 ? Gew.-%

Porosität:

2,92 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de