

MIDNIGHT SUN



Marmor

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

3,4-8,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, Hellgrau, RosaMittelkörnig

Fundort:

Skjerstad/ Fauske
Norwegen

Handelsnamen:

MIDNIGHT SUN, SKJERSTAD SUN, POLAR SUN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

86.5

INSK Nummer alt:

9.4.34

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,15 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de