

WINTERHAUSEN



■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun,

Fundort:

Winterhausen/ Würzburg
Deutschland

Handelsnamen:

WINTERHAUSEN, BURENBRUCH, WINTERHAUSENER
MUSCHELKALK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

Kalkstein

Muschelkalk

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

8.2.4

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,6 t/m³

Druckfestigkeit:

65 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

6 MPa

Wasseraufnahme:

2,6 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de