

SAINT JEAN FLEURY



Grobklastit

polymikte Kalkbrekzie

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

92,54 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

6,59 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun, weiß/hell, Rosa, Braun

Fundort:

Lapalme (Aude) / Narbonne

Frankreich

Handelsnamen:

SAINT JEAN FLEURY, BRECHE ROMARIN, BRECHE NOUVELLE, TOURMALION, CAP ROMARIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

6.1.17

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,109 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de