

PIETRA SERENA



Sandstein

calcitisch gebunden

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,587 t/m³

Druckfestigkeit:

82,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Quarz:30%

Alkalifeldspat:23%

Dolomit:15%

Calcit:12%

Sonstige:20%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Mittelkörnig

Fundort:

Firenzuola+Carmign. / Florenz
Italien

Handelsnamen:

PIETRA SERENA, MACIGNO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

97.3

INSK Nummer alt:

6.4.21

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!