


SIENA GIALLO/ GRIGIO



Marmor

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

178 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

166 MPa

Biegefestigkeit:

25,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, GelbFeinkörnig

Fundort:

Colle Val d'Elsa / Siena
Italien

Handelsnamen:

SIENA GIALLO/ GRIGIO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

85.4

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de