

## CHIAMPO SERPEGGIANTE



### Kalkstein

Nummulitenkalk

**Alter:** Tertiär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,69 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

165 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

164 MPa

**Biegefestigkeit:**

25,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Chiampo / Vicenza

Italien

**Handelsnamen:**

CHIAMPO SERPEGGIANTE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

73.8

**INSK Nummer alt:**

8.2.7

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,15 Gew.-%

**EModul:**

78 GPa