

BELFAST BLACK



Gabbro

Norit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,94 t/m³

Druckfestigkeit:

270 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

25 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Wapadskloof/ Belfast
Republik Südafrika

Handelsnamen:

BELFAST BLACK, SSY, NERO ASSOLUTO BELFAST

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

28.1

INSK Nummer alt:

4.4.4

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.