

VOLVIC



Andesit

Trachy-Andesit-Lava

Alter: Quartär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,98-2,18 t/m³

Druckfestigkeit:

20-70 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

3-6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau,

Fundort:

Volvic (Puy de Dome) / n Clermont-Ferrand
Frankreich

Handelsnamen:

VOLVIC, LAVA BASALTIQUE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

37.5

INSK Nummer alt:

5.3.25

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

3-5 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de