

NAPOLEON FLEURI



Kalkstein

Mikrit

Alter: Unterkarbon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,68-2,70 t/m³

Druckfestigkeit:

112-127 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Graubraun

Fundort:

Ferques+Hydrequent/ Calais
Frankreich

Handelsnamen:

NAPOLEON FLEURI, MARBRE DU BOULONNAIS

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

67.6

INSK Nummer alt:

7.6.2

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,17-0,67 Vol.-%