

## RUIVINA CLARO



### Marmor

**Alter:** Kambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,72 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

93 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

93 MPa

**Biegefestigkeit:**

27 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau, Schwarzfeinkörnig

**Fundort:**

Ruivina/ Vila Vicosã  
Portugal

**Handelsnamen:**

RUIVINA CLARO, BARDIGLIO PORTOGALLO, PEAU DE LEOPARD

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

84.5

**INSK Nummer alt:**

9.3.2

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,05 Gew.-%

**Porosität:**

0,14 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de