

RUIVINA ESCURO



Marmor

Alter: Kambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,72 t/m³

Druckfestigkeit:

93 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

95 MPa

Biegefestigkeit:

27 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, weiß/hellFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Ruivina/ Vila Vicosã
Portugal

Handelsnamen:

RUIVINA ESCURO, BARDIGLIO PORTOGALLO, PEAU DE LEOPARD

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

84.5

INSK Nummer alt:

9.3.2

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,05 Gew.-%

Porosität:

0,14 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,54 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit:99%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de