

# Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

## TUNDRA



### Silikatmarmor

Ophicalcit

Alter: Silur

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,7 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

>130 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

>10 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Graubraun, weiß/hell, Graugrün

**Fundort:**

Bindal

Norwegen

**Handelsnamen:**

TUNDRA, BINDAL, SANDRA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

89.2

**INSK Nummer alt:**

9.5.19

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

Copyright 2024 natursteinonline.de