

VERDE ORIENTALE



Serpentinit

Serpentinitbrekzie

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,8 t/m³

Druckfestigkeit:

113 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

24,4 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, weiß/hell, Grün

Fundort:

Sikourion/ Larissa

Griechenland

Handelsnamen:

VERDE ORIENTALE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

59.25

INSK Nummer alt:

10.5.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!