

Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

ZOLA REPEN



Kalkstein

Rudistenkalk

Alter: Oberkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,694 t/m³

Druckfestigkeit:

197,6 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

198,9 MPa

Biegefestigkeit:

20,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Monrupino / Trieste

Italien

Handelsnamen:

ZOLA REPEN, REPEN CLASSICO ZOLLA, ZOLLA REPEN, AURISINA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

71.14

INSK Nummer alt:

8.1.46

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,09 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,41 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de