

ÄLVDALEN



Quarzit

-mdL-

Alter: Silur

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,641 t/m³

Druckfestigkeit:

193 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

25,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot,

Fundort:

Älvdalen/ Siliansee
Schweden

Handelsnamen:

ÄLVDALEN, WASA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

53.1

INSK Nummer alt:

10.1.5

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,18 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de