

ROCHERET GRIS



Kalkstein

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

139 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

19 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Nattages/ Aix-les-Bains

Frankreich

Handelsnamen:

ROCHERET GRIS, ROC ARGENT, PIERRE CHATEL,

ROCHERET BLEU

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

67.24

INSK Nummer alt:

8.1.9

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de