

ROCHERET BAYADERE



Kalkstein

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

139 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

19 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Nattages/ Aix-les-Bains
Frankreich

Handelsnamen:

ROCHERET BAYADERE, ROC ARGENT, PIERRE CHATEL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

68.24

INSK Nummer alt:

8.3.4

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,58 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de