

VILLEBOIS JAUNE



Kalkstein

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,61 t/m³

Druckfestigkeit:

180,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

20,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun,

Fundort:

Parmilieu+Porcieu/ Montalieu

Frankreich

Handelsnamen:

VILLEBOIS JAUNE, MONTALIEU, ROCHE DESCARTES

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

67.11

INSK Nummer alt:

8.2.16

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de