

Finalit Nr. 23

Hochglanz-Imprägnierung

- Langfristiger, atmungsaktiver, transparenter Schutz
- Glanz für alle Böden bzw. matte Böden
- Wasser- und schmutzabweisend, fleckenresistent, rutschhemmend, hochglänzend, lebensmittelecht, strapazierfähig, wasserfest - polieren notwendig!
- Nur für den Innenbereich!

- Verdünnbar bis 1:3 mit Wasser
- 1L reicht für bis zu 50 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- milchige Optik
- pH-Wert: 9 (basisch)



1) Das Produkt – Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung



a) Materialien

Marmor, Solnhofener, Kalkstein, Granit, Sandstein, Naturstein, Cotto, Klinker, Ziegel, Aggloterrazzo, Terrazzo, Betonstein, Waschbeton, Putz, Holz, Parkett, Laminat, Kunststoff, PVC, Gummi, Linoleumbeläge.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten!

b) Anwendung:



- Vorreinigen (nach Grundreinigung) mit Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger um etwaige Rückstände zu entfernen!!!
- Wischwasser absaugen.
- Den Boden nochmals mit feuchtem Mob nachwischen, um alle Haare und Staubpartikel zu entfernen. Die Fläche muss sauber und völlig staubfrei sein.
- Trocknen (lassen). Dauer je nach Raumtemperatur.
- Die Objekttemperatur muss über +10°C liegen.
- Vorbehandlung: Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund auf den trockenen Boden auftragen, sofort nachwischen. Bildet die Haftbrücke für Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung.
- Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung, bei grobporigen Materialien 1:1 verdünnt.
- Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung, bei feinporigen und geschliffenen Materialien bis 1:3 mit warmem Wasser verdünnen.
- Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung SATT auftragen mit Strip oder aufspritzen, damit das Produkt verfließen kann.

- Wenn zu wenig Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung aufgetragen wird, kommt es zu Streifen- und Blasenbildung.
- Austrocknungszeit 1-2 Stunden. Danach ist die Fläche betretbar.
- Bei nochmaligem sattem Auftrag von Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung, sollten sich keine Blasen oder Streifen mehr bilden. Der Glanz tritt automatisch ein.
- Zur Auffrischung des Glanzes genügt ein Schuss Nr. 23 in das Wischwasser, je nach Bedarf.
- Aufpolieren auf Hochglanz mittels High-Speed-Maschine (ca. 1.000 – 1.300 U/min) und weißem Pad.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung

a) Glanzauffrischung

Zur Glanzauffrischung nimmt man eine 1:10-Mischung, d.h. auf 1 10l- Kübel Wasser nimmt man 1 l Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung.

b) Schutz gegen Streusalz im Eingangsbereich

Um einen Eingangsbereich (imprägniert mit Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung) auch gegen Streusalz zu schützen, nach einer Austrocknungszeit von mindestens 3 Stunden zusätzlich Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung so dünn wie möglich auftragen, sofort nachwischen.

c) Schleifen & Aufpolieren mittels Schleif-/Polierpulver

Leicht angeätzte Stellen kann man mit Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver entfernen, jedoch nicht unbehandelte Kratzer. Kratzer sind zuerst mit Korn Nr. 60, 220, 400, 800, bei Bedarf bis 1.800 zu schleifen. Nach Entfernen der Kratzer (ab Schliff 400) kann man den Boden mit Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver auf Hochglanz aufpolieren. Details siehe Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver. Nachfolgende Imprägnierung mit Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund und Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung oder Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung. Anschließend polieren mit High-Speed-Maschine und weißem Pad.

3) Spezifikation

Aussehen	Flüssig, weisslich
pH-Wert	9
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.