




# Finalit Nr. 5

## Beschichtungs-Reiniger



- Entfernung von Beschichtungen, zB Wachs-, Acrylat- und Dispersionsbeschichtungen, Cotto-/Bohnerwachs, Büffelwachs, Silikone, Epoxydharz, Lacke und Fleckstop Plus

- Pur anzuwenden  
- 1L reicht für bis zu 20 m<sup>2</sup>, je nach Beschichtungsstärke  
- pH-Wert: nicht anwendbar



### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger



#### a) Materialien

Mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger, (auch bei Mischung mit Finalit Nr. 1 oder Finalit Nr. 39), kann kein Naturstein, Kalkstein, mineralischer Stoff, Keramik angeätzt werden. Für sämtliche Materialien anwendbar, außer lösungsmittlempfindliche Flächen (zB kunstharzgebundene Industrieböden, Putze, Farben, Agglo-Marmor, Estrazzoböden/Kunstharzböden).

#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten!

#### b) Anwendung



- Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger pur (oder die Mischung 1:1:1) so lange in Abständen von 1-5 min hintereinander pur mit Bürste einreiben, bis die Beschichtung angelöst ist.
- 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Mit Quarzsand 0,1-1,0 mm abreiben.
- Mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (1:20 mit Wasser verdünnt) gründlich nachwaschen.

VORSICHT bei Gegenständen aus Kunststoff wie zB Badewannen, Armaturen, Duschwannen, Fensterrahmen, Türen und sämtlichen kunststoffbeschichteten Materialien. Sorgfältig mit speziellen säure- und lösungsmittelbeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!

Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger greift jede Farbe an. Gilt auch für die Mischung 1:1:1! Eigenversuche notwendig!

## 2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger



### a) Erhöhung des Wirkungsgrades

Den Wirkungsgrad von Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger kann man bei bestimmten Beschichtungen erhöhen, wenn man das Produkt mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und mit Finalit Nr. 39 Compact wie folgt mischt:

- 1 Teil Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger
- 1 Teil Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger
- 1 Teil Finalit Nr. 39 Compact

### b) Entfernung von Büffelwachs

Durch 3-4maliges Hintereinanderauftragen der Mischung Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1), zwischendurch ca. 5 min einwirken lassen, so lange, bis sich die Wachsschicht auflöst, kann man Büffelwachs entfernen. Mit Quarzsand 0,1-0,5 / 0,5-1,0 / 0,5-2 mm, je nach Porigkeit, Einscheibenmaschine und Schleifbürste (Korn 180) sowie Wasser reinigen.

### c) Epoxydharz-Verfugungsrückstände

Bei Epoxydharz-Verfugungen bleiben auch bei gründlichem Nachwaschen meist Rückstände, die man mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder der Mischung 1:1:1 nach Einwirkzeit von ca. einer Stunde und mechanischer Hilfe durch Quarzsand 0,1-1,0 mm mit Einscheibenmaschine, Schleifbürste, Korn 180, sowie Wasser entfernen kann.

Dasselbe gilt auch für raue oder genoppte R11, R12 und R13 Fliesen (also extrem rutschhemmende Fliesen), sowie sandgestrahlte oder geflämte Granite, die mit Epoxydharz verfugt wurden.

## 3) Allgemeine Hinweise



### a) Geruchsbelästigung

GUT LÜFTEN! Sollte es aus Gründen der Geruchsbelästigung nicht möglich sein, mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger zu arbeiten, bieten Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und Finalit Nr. 39 Compact in einigen Fällen eine weniger geruchsintensive Alternative. Empfohlenes Mischungsverhältnis: 1:1:1. Eigenversuche notwendig!

### b) Hartnäckige Beschichtungen

Um hartnäckige Beschichtungen anzulösen, Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger (oder die Mischung 1:1:1) am Vortag 3-5mal auftragen oder an einem Tag (das kann in Extremfällen 5-10mal notwendig sein) in Zeitabständen von 5-10 min so lange auftragen, bis sich die Beschichtung auflöst. Bei Entfernung von Fleckstop Plus: Einwirkzeit ca. 12 Stunden.

### c) Reinigung von Cotto-, Ziegel-, Klinker- und Antik-Marmorböden sowie Polygonalplatten

Diese Böden haben meist breite, vertiefte Fugen. Diese kann man mit der 1:1:1-Mischung, Einscheibenmaschine, Schleifbürste, Korn 180, reichlich Quarzsand 0,1-1,0 mm und Wasser reinigen, am besten durch Aufkanten der Schleifmaschine.

## 4) Spezifikation



Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	Nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 20l Metallgebände
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebände.

## 5) Sicherheitsbestimmungen



Hände nach der Arbeit reinigen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Schutzhandschuhe und Augenschutz verwenden. ACHTUNG ÄTZEND!

## 6) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.