

BIANCO SARDO



Granit

Alter: Karbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,59 t/m³

Druckfestigkeit:

162 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

161 MPa

Biegefestigkeit:

14,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, weiß/hell Mittel- bis grobkörnig

Fundort:

Ale dei Sardi, Ozieri / Buddoso / Tempio Pausania
Italien

Handelsnamen:

BIANCO SARDO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

10.5

INSK Nummer alt:

2.3.14

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,58 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,78 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2021 natursteinonline.de